Ficha Téchnica

Distributed in

The United States of America:
by Peter Kwasny Inc.
12222 Merit Drive, #130
Dallas, TX 75251

Canada:
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
40 University Avenue, Suite 904
Toronto, ON. M5J 1T1

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®

Acrílico claro satinado 1K

318 g NET WT. 11.2 oz

Art. No. 3680053

Producto

Descripción/ Propósito

Capa transparente 1K para recubrimiento rápido y sellado a largo plazo de trabajos de pintura de reparación y nuevos trabajos de pintura.

Propiedades

- Fácil de usar
- Seca rápido
- No desvía el color
- Buena resistencia a la intemperie
- Muy buen flujo

Base de Material

Resinas acrílicas

Nivel de brillo

brillo sedoso

45+ / -5 unidades de brillo con un ángulo de medición de 60°

Contenido de Sólidos

10 % por peso

EPA/CARB Categoria de Recubrimiento

CCP Recubrimientos transparentes

Límite PWR 0.85

Superficie

Sistemas de pintura al disolvente y al agua, viejas capas de pintura que se hayan secado según las instrucciones del fabricante (limpieza y lijado).

Aplicación

Medidas de proteción

Usar equipo de protección personal. (mascarilla respiratoria/guantes/gafas) Para más información, ver ficha de datos de seguridad.

Sacudir

Agite bien el aerosol durante 2 minutos - desde el momento en que oiga las bolas de mezcla.

Pulverizar para probar



Después de agitar la lata, pruebe el rociado y verifique compatibilidad con la superficie y el color.

Distancia de pulverización



6 - 8 pulgadas / 15 - 20 cm

Pases de pulverización

Espesor de la película seca 1.1 – 1.6 mil (25 - 40 µm) (aprox: 2 - 3 capas de spray)

Tiempo de apagado



Tiempo de flash: aprox. 5 - 10 min entre cada capa de spray / 68° F (20° C)

Condición de procesamiento

Aplicación óptima a 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 60 %.

Cobertura



aprox. 4.9 - 7.3 pies cuadrados (0,45 - 0,70 m²) / aerosol en aprox. 1.1 - 1.6 mil (25 - 40 µm) de espesor de película seca

Secado



Secado al polvo: 10 min

seco al tacto: aprox. 20 min

Los valores indicados se refieren a las mencionadas. El nivel de sequedad se determina con arreglo a la norma DIN 53150.

Posibilidad de secado por infrarrojos,
Observe la descripción del equipo

Terminar



Una vez finalizado el proceso de pintado, gire la lata y pulverice durante 3 - 5 segundos para limpiar la válvula.

Observaciones adicionales

Información importante

Evitar golpes, fricción e impactos.

Vida útil



10 años
El periodo de uso se refiere a un bote no usado que puede ser alamacenado a temperatura de 60° F - 77° F / centigrados. 15 - 25° C y en humedad relativa a menos de 60%. El bote debe ser almacenado y transportado en posicion vertical y en lugar seco en el cual este protejido contra químicos e influencia mecánica. La información de seguridad en el bote y toda disposición legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición

Los botes de spray vacíos deben eliminarse como material reciclable.
Los botes con material endurecido deben eliminarse como residuos peligrosos

Nota

Solamente para uso profesional.
Identificación, ver ficha de datos de segurida

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información especifica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protejidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.