Ficha Téchnica

Distributed in

The United States of America:
by Peter Kwasny Inc.
12222 Merit Drive, #130
Dallas, TX 75251

Canada:
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
40 University Avenue, Suite 904
Toronto, ON. M5J 1T1

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®

1K Capa de acabado negro satin

297 g NET WT. 10.5 oz

Art. No. 3680102

Producto

Descripción/ Propósito

Para trabajos de pintura de capa superior de alta calidad y reparaciones puntuales en automóviles, motocicletas y otras aplicaciones.

Propiedades

- Fácil de usar
- Alto rendimiento
- Excelente cobertura gracias al alto contenido sólido
- Se seca rápidamente
- Muy buena fluidez

Base de Material	Combinación nitro de resina
Color	Negro satinado
Nivel de brillo	27 - 33 unidades de brillo a un ángulo de medición de 60°
Contenido de Sólidos	16 % del peso de la pintura diluida
EPA/CARB Categoria de Recubrimiento	NFP Recubrimiento no sencillo Límite PWR 0.95

Superficie

Metales (limpio y lijado).
En el caso de altos requisitos en términos de tensión mecánica y protección contra la corrosión y, en particular, superficies críticas como aluminio o zinc, las superficies se deben tratar previamente con una imprimación adecuada.
Aluminio (limpio y lijado).
En el caso de altos requisitos en términos de tensión mecánica y protección contra la corrosión y, en particular, superficies críticas como aluminio o zinc, las superficies se deben tratar previamente con una imprimación adecuada.
Varios plásticos (limpio y lijado)
Verifique primero la compatibilidad y la adherencia en un área discreta. Si es necesario, imprima con un promotor de adherencia de plástico adecuado.
No apto para sustratos de cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS), polietileno (PE), poli-propileno (PP) y sus mezclas (p. ej. PP/EPDM)
Madera (limpio y lijado)
Vidrio, cerámica (limpio)

El area danando debe estar libre de grasa, polvo y seca así como estar completamente desoxidado.

Aplicación

Medidas de proteción

Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)
Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir

Agite bien el aerosol durante 2 minutos - desde el momento en que oiga las bolas de mezcla.

Boquilla ajustable



Fijar la boquilla variable a la talla o forma del area dañado.

Pulverizar para probar



Después de agitar la lata, pruebe el rociado y verifique compatibilidad con la superficie y el color.

Distancia de pulverización



6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización

Espesor de la película seca 1.2 mil (30 µm)
(aproximadamente 2 - 3 aplicaciones de aerosol)

Tiempo de apagado



Tiempo flash terminado entre capas: 1 - 5 min. /68° F (20° C)

Condición de procesamiento

Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C)
y una humedad relativa de 40 - 60 %

Cobertura



aprox. 5.4 pies cuadrados (0.5 m²) / aerosol con un espesor de película seca aprox. de 1.2 - 1.6 micrones (30 - 40 µm)

Secado



Secado no adherente del polvo: 15 min
Secado al tacto: 40 min
Muy seco: 3 h /68° F (20° C), 30 min /140° F (60° C)

Los valores indicados se refieren a las condiciones de procesamiento mencionadas anteriormente. El nivel de sequedad se determina según DIN 53150.

IR: aprox. 5 - 8 min.
Respetar el manual técnico.

Continuar/seguir

Puede recubrirse con todos los recubrimientos transparentes convencionales de 1K y 2K.

Terminar



Una vez finalizado el proceso de pintado, gire la lata y pulverice durante 3 - 5 segundos para limpiar la válvula.

Observaciones adicionales

Información importante

Evitar golpes, fricción e impactos.

No aplique a ninguna pieza de plástico relevante para la seguridad, p. ej. cascos.
No aplique sobre superficies recubiertas con pinturas de resina sintética, ya que esto podría elevarse y causar ondulaciones en la pintura debajo.

Vida útil



10 años
El periodo de uso se refiere a un bote no usado que puede ser alamacenado a temperatura de 60° F - 77° F / centigrados. 15 - 25° C y en humedad relativa a menos de 60%. El bote debe ser almacenado y transportado en posicion vertical y en lugar seco en el cual este protejido contra químicos e influencia mecánica. La información de seguridad en el bote y toda disposición legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición

Los botes de spray vacíos deben eliminarse como material reciclable.
Los botes con material endurecido deben eliminarse como residuos peligrosos

Nota

Solamente para uso profesional.
Identificación, ver ficha de datos de segurida

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información especifica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protejidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.