

Ficha Técnica



The United States of America:
by Peter Kwasny Inc.
12222 Merit Drive, #130
Dallas, TX 75251

Distributed in

Canada:
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
40 University Avenue, Suite 904
Toronto, ON. M5J 1T1

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax® 1K E-COAT Imprimador Verde Oliva 318 g NET WT. 11.2 oz Art. No. 3680232



Producto

Descripción/ Propósito

Los imprimadores SprayMax E-Coat son un verdadero recubrimiento directo al metal, para igualar el color y brillo de los imprimadores de fábrica original y colores E-Coat.

Los imprimadores SprayMax E-Coat proporcionan una protección superior contra la corrosión. Color y brillo perfecto para igualar y restaurar la apariencia original y brillo E-Coat aplicado en fábrica E-Coat. Use E-Coat en cualquier panel con E-Coat, piso del vehículo, compartimento del motor, soporte central, área del maletero, cualquier panel de la carrocería interna.

Propiedades

- Protección superior para la corrosión.
- Excelente color y brillo igualado a los recubrimientos originales de fábrica OEM
- Directo al acero y aluminio
- Buena cobertura
- Disponible en 8 colores OEM
- Compatible con la mayoría de las capas de base automotriz.

Base de Material	Resinas especiales
Color	Verde Oliva
Nivel de brillo	Mate
Contenido de Sólidos	29,1 % del peso de la pintura diluida
EPA/CARB Categoría de Recubrimiento	ABP Imprimación de carrocería del auto Límite PWR 0.95

Superficie

Metal, acero (limpio y lijado).
 Aluminio (limpio y lijado)
 E-Coat (limpio y lijado)
 Sistemas de capa base a base de solvente y agua,
 capas de pintura viejas secadas de acuerdo con las
 instrucciones del fabricante (limpio y lijado).


Aplicación

Medidas de protección




Usar equipo de protección personal
 (respirador/ guantes/gafas protectoras)
 Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir




Agite bien el aerosol durante 2 minutos - desde el
 momento en que oiga las bolas de mezcla.

Boquilla ajustable




Fijar la boquilla variable a la talla o forma del area
 dañado.

Pulverizar para probar




Después de agitar la lata, pruebe el rociado y
 verifique compatibilidad con la superficie y el color.

Distancia de pulverización




6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización



Espesor de la película seca 1.2 - 1.8 mil (30 - 45 µm)
 (aproximadamente 1 - 2 aplicaciones de aerosol)

Tiempo de apagado




Inflamación entre capas:
aprox. 5 - 10 min entre cada capa de aerosol

Condición de procesamiento




Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C)
y una humedad relativa de 40 - 60 %

Cobertura




aprox. 5.4 pies cuadrados (0.5 m²) /
aerosol con un espesor de película seca aprox.
de 1.2 - 1.8 micrones (30 - 45 µm)

Secado



Secado no adherente del polvo: 25 min
Secado al tacto: aprox. 90 min
Los valores indicados se refieren a las condiciones
de procesamiento mencionadas anteriormente.
El nivel de sequedad se determina según DIN 53150.

Terminar



Una vez finalizado el proceso de pintado, gire la lata
y pulverice durante 3 - 5 segundos para limpiar la
válvula.


Observaciones adicionales

Información importante



Evitar golpes, fricción e impactos.

Vida útil



60 Meses
El periodo de uso se refiere a un bote no usado que
puede ser almacenado a temperatura de 60° F -
77° F / centigrados. 15 - 25° C y en humedad relativa
a menos de 60%. El bote debe ser almacenado y
transportado en posición vertical y en lugar seco en
el cual este protegido contra químicos e influencia
mecánica. La información de seguridad en el bote y
toda disposición legal aplicable para el lugar de
almacenamiento deben ser observados.

Disposición



Los botes de spray vacíos deben eliminarse como
material reciclable.
Los botes con material endurecido deben eliminarse
como residuos peligrosos

**Nota**

Solamente para uso profesional.

Identificación, ver ficha de datos de seguridad

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información específica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protegidas por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.