

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Effect
Brillant-Metallic Blau
400 ml
Art. Nr. 233106



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Auto-K Brillant-Metallic ist ein schnell trocknender Speziallack, mit dem sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff ohne großen Zeitaufwand verschönern lassen.

Dieser hochwertige Brillant-Metallic-Lack wertet die lackierten Teile optisch auf und gibt diesen eine effektvolle Anmutung. Das Produkt ist innen und außen einsetzbar. Glanz und Witterungsbeständigkeit wird durch das Überlackieren mit Klarlack erreicht.

Eigenschaften

- Zum Erzielen glänzender Effekte
- Aufwerten von Blech, Metall und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoff-Haftvermittler)
- Sehr ergiebig
- Rasche Antrocknung
- Gute Durchtrocknung
- Glänzender Effekt
- Schwermetallfrei: kein Blei, Cadmium, Chrom

Materialbasis

Acrylharze

Farbton

Le Mans blau

VOC-Wert (EU)


92,94

Untergrund

Metall, Blech
 (gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)
 Kunststoff (vorher auf Verträglichkeit hin prüfen und
 nach Verwendung von Auto-K Kunststoff-
 Haftvermittler Art.-Nr. 233 055)


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 (Handschuhe/Schutzbrille)
 Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren
 Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Spritzabstand




15 cm - 25 cm,
 Dose möglichst senkrecht halten.

Spritzgänge



Bei 2 Kreuzgängen: ca. 40 - 50 µm
 Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer
 zunächst horizontalen und anschließend einer
 vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit ca. 5 min zwischen den
 Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
 Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 5 - 10 min
 griffest: nach 30 - 40 min.
 durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Lackieraufbau

Lackieraufbau Metall:


1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
2. Auto-K Brillant-Metallic
3. Auto-K Schutzklarlack

Lackieraufbau Kunststoff:

1. Auto-K Kunststoff-Haftvermittler
2. Auto-K Brillant-Metallic
3. Auto-K Schutzklarlack

Überlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.
Mit allen Auto-K Lacken zu jedem Zeitpunkt.


Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3 - 5 Sekunden sprühen um das Ventil zu reinigen.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise




Vermeiden Sie Stöße, Reibung und Schläge.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Mit Auto-K Schutzklarlack überlackieren, um Schutz und Glanz zu erzielen.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.