

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

RACING

Apprêt universel gris

400 ml

Art. Nr. 288001



Informations produit

Description / utilisation

L'apprêt universel Racing assure une préparation solide à la peinture. Le produit crée une surface un support lisse et une bonne adhérence pour tous les objets en bois, métal, pierre, verre, etc. et la couche de finition qui suit.

Propriétés

- Assure une surface lisse
- Couche de finition uniforme
- Bonne adhérence
- Haut pouvoir de remplissage
- Très bon écoulement
- Séchage rapide
- Bonne aptitude au ponçage
- Sans métaux lourds: pas de plomb, cadmium, chrome

Composition

Résines de combinaison nitro

Coloris

gris

Taux de VOC (EU)

86,75

Supports

Métal

(nettoyé, poncé, exempt de poussière et de graisse)


Diverses matières plastiques

Vérifier au préalable à un endroit peu visible la compatibilité avec la tester la compatibilité et l'adhérence. Le cas échéant, appliquer une couche d'apprêt avec un agent adhésif pour plastique approprié.

Bois, papier, céramique, argile, pierre, verre (les supports doivent être nettoyés, exempts de poussière et de graisse)


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation




15 - 25 cm,
Tenez la boîte aussi droite que possible.

Application




Pour 2 passages croisés: env. 40 - 50 μ m
On entend par "passage en croix" la pulvérisation d'une couche horizontale puis d'une couche d'une couche verticale.

Désolvatation




Temps de désolvatation intermédiaire env. 5 - 10 min entre passages de pulvérisation.

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.
Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

Séchage



sec en poussière: 20 min
complètement sec: après 12 heures


Traitement ultérieur

Peinture:

1. Racing apprêt anti-corrosion
2. Racing apprêt universel
3. vernis de finition

Peut être peint avec lui-même à tout moment.
Avec tous les vernis Racing à tout moment.

Après usage




Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve, pour éviter le grippage de la valve de pulvérisation.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique, car la peinture peut remonter.

Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

Traitement des déchets



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.