TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

RACING
Lackspray hochglanz
RAL 2002 blutorange
Art. Nr. 288115

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Die Racing Locksprays sind ideal für hochwertige Kfz-Lackierungen und dekorative Lackieraufgaben aller Art. Auch für industriell nominierte Farbtöne, sowie Gegenstände in Haus und Garten geeignet. Die Racing Locksprays sind schnell trocknend, ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig. Das Racing Lackspray Sortiment umfasst eine Auswahl an gängigen Farbtönen.
Auto-K Racing ist auch als Klarlack erhältlich.

Eigenschaften

- Guter Verlauf
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr ergiebig
- Rasche Antrocknung und gute Durchtrocknung
- Kratzunempfindlich
- Lichtecht und wetterbeständig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Cadmium, Chrom

Materialbasis	Nitrokombinationslack
Farbton	blutorange
Glanzgrad	hochglanz
VOC-Wert (EU)	88,00

Untergrund

Metalle aller Art
(gereinigt, geschliffen, staub- und fettfrei)
Aluminium, verzinkten Oberflächen (zuvor mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln).
diverse Kunststoffe
Hier zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen. Ggf. mit einem geeigneten Kunststoffhaftvermittler vorgrundieren.
Holz, Glas, Keramik

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln

Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Spritzabstand



15 cm - 25 cm,
Dose möglichst senkrecht halten.

Spritzgänge

Bei 2 Kreuzgängen: ca. 40 - 50 µm
Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen einer zunächst horizontalen und anschließend einer vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit ca. 3 - 5 min zwischen den Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 5 - 10 min
durchgetrocknet: nach 24 Std.

Lackieraufbau

Lackieraufbau:

1. Racing-Sprays direkt auf die gereinigten und vorgrundierten Oberflächen sprühen.

Überlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.

Nach der Trocknung:

Mit Auto-K Racing-Klarlack zu jedem Zeitpunkt.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3 - 5 Sekunden sprühen um das Ventil zu reinigen.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise

Vermeiden Sie Stöße, Reibung und Schläge.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
Keine sicherheitsrelevanten Kunststoffteile wie z.B. Sturzhelme beschichten, da die mechanischen Eigenschaften negativ beeinflusst werden könnten.

Lagerstabilität



10 Jahre
Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.