

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SPRAILA Felgenspray-Klarlack 400 ml Art. Nr. 300053



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Spraila Felgensprays sind abriebfeste Produkte für die ergebnissichere Lackierung von Auto-Felgen. Spraila Felgenspray verfügt über ein hervorragendes Deckvermögen, ist Waschstraßenfest und ist widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.

Eigenschaften

- Hohe Deckfähigkeit
- Widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.
- Abriebfest
- Waschstraßenbeständig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Cadmium, Chrom

Materialbasis

Nitrokombinationslack

Farbton

transparent

VOC-Wert (EU)


86,92

Untergrund

Auto-Felgen, Metall, Stahl, Aluminium


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Spritzabstand




15 cm - 25 cm,
Dose möglichst senkrecht halten.

Spritzgänge



2 Kreuzgänge: ca. 50 - 60 μ m
Unter Kreuzgang versteht man das Aufspritzen einer zunächst horizontalen und anschließend einer vertikalen Schicht.

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit ca. 5 - 10 min zwischen den Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein.

Trocknung



staubtrocken: 10 min
griffest: nach 1 - 2 Stunden
durchgetrocknet: nach 6 - 8 Tagen

Lackieraufbau


Lackieraufbau:

1. Sprilla Korrosionsschutzgrundierung
2. Auto-K Filler / Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
3. Felgenlack

Überlackierbar:

Mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.
Mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt.

Arbeitsende




Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leerspritzen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise

Bei Lackierung von Aluminiumfelgen bitte beachten:
Felgenklarlack auf die saubere, staub- und fettfreie sowie angeschliffene Oberfläche sprühen.

Lagerstabilität



Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.