

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SPRAILA Spray de peinture blanc brillant 500 ml Art. Nr. 300904



Informations produit

Description / utilisation

Les sprays laque Spraila sont idéaux pour le laquage de pièces automobiles ainsi que pour le laquage décoratif d'objets de toutes sortes, dans la maison et le jardin. Les sprays laqués Spraila sont rapides sèchent rapidement, sont très économiques, ne se rayent pas et résistent aux intempéries. La gamme de sprays de peinture Spraila se compose d'un choix compact de teintes.

Propriétés

- Bon écoulement
- Haute teneur en solides
- Très bon rendement
- Séchage rapide et bon séchage à cœur
- Insensible aux rayures
- Résistant à la lumière et aux intempéries
- Sans métaux lourds: pas de plomb, cadmium, chrome

Composition

Résines de combinaison nitro

Coloris

blanc brillant

Taux de VOC (EU)

88,00

Supports

Métal, bois, pierre, verre, céramique, argile, papier et certains plastiques.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation




15 - 25 cm,
Tenez la boîte aussi droite que possible.

Application



Pour 2 passages croisés: env. 40 - 50 µm
On entend par "passage en croix" la pulvérisation d'une couche horizontale puis d'une couche d'une couche verticale.

Désolvatation




Temps de désolvatation intermédiaire env. 5 - 10 min entre passages de pulvérisation.

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.
Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

Séchage




sec en poussière: 20 min
complètement sec: après 12 heures

Traitement ultérieur

Peinture:
Vaporiser les sprays Spraila directement sur les surfaces déjà peintes ou apprêtées. Pour les vernis à 2 couches, on utilise le vernis Spraila 2 couches vernis transparent (Art.Nr. 300 017 et 300 917) est utilisé.

Recouvert de peinture:
Avec lui-même à tout moment.

Après usage




Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve, pour éviter le grippage de la valve de pulvérisation.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique, car la peinture peut remonter.

Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

Traitement des déchets



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.