

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® robust
Allround Spraypaint - Vernis transparent
400 ml
No. d'art 322XYZ



Informations produit

Description / utilisation

Vernis transparent à base de résine synthétique, contenant des solvants, robuste et d'utilisation universelle. Idéal comme protection durable pour la peinture décorative ou comme vernis protecteur incolore pour l'intérieur et l'extérieur. Résistant aux intempéries, aux UV, aux chocs, aux rayures et aux impacts. Séchage rapide et pouvoir couvrant élevé.

Propriétés

- Peinture en spray polyvalente à usage universel
- Contient des solvants, pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Résistance aux chocs, aux rayures et aux impacts
- Séchage rapide
- Très bon écoulement
- Protection durable de la couche de finition
- Excellents résultats de peinture
- Peut également être utilisé seul, comme revêtement incolore

Composition

Vernis combinée à base de résine synthétique

Finition

brillant, mat

Supports


Sur de nombreux supports, tels que les métaux ferreux, bois, argile, pierre, verre, céramique, carton/papier directement applicable.

En cas d'exigences élevées en matière de protection anticorrosion, pré-traiter avec l'apprêt anticorrosion belton.

Vérifier la compatibilité des matières plastiques, le cas échéant, appliquer une couche d'apprêt pour plastique belton. Pré-traiter le polystyrène avec l'apprêt pour polystyrène belton. Poncer le bois et les anciennes couches de peinture et éliminer la rouille.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



15 - 25 cm

Application




avec 2 - 3 couches croisées: env. 50 - 60 µm

Conditions d'utilisation



La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage



sec au poussière: après env. 15 - 20 min.
sec au toucher: après env. 50 - 60 min.
entièrement séché: après env. 24 heures

Recouvrable

Instructions pour peindre du métal:

1. belton basic apprêt antirouille (si nécessaire)
2. belton robust teinte
3. belton robust vernis transparent (en option)

Bois:

1. belton basic Apprêt pour bois (si nécessaire)
2. belton robust teinte
3. belton robust vernis transparent (en option)

Plastique:


1. belton basic apprêt plastique (si nécessaire)
2. belton robust teinte
3. belton robust vernis transparent (en option)

Polystyrène:

1. belton basic Primaire polystyrène (si nécessaire)
2. belton robust teinte
3. belton robust vernis transparent (en option)

Recouvrable: Avec lui-même à tout moment

Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes


Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Plus la distance de pulvérisation est faible, plus la vitesse de travail doit être élevée lors de la peinture au pistolet, c'est la seule façon de peindre sans problème des lignes fines et délicates.

NE PAS vaporiser sur des surfaces peintes à la résine synthétique, car cela pourrait décoller la peinture. Veuillez vérifier la compatibilité des supports en plastique.

Tous les autres supports, comme par ex. la pierre, l'argile, la céramique, le verre, le carton/papier doivent (facultatif, si nécessaire) être apprêtés avec l'apprêt universel belton.

Stabilité au stockage



10 ans

La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.

Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.