Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® Basic

Apprêt pour polystyrène

400 ml

No. d'art 323506

Informations produit

Description / utilisation

Cet apprêt spécial à forte adhérence et remplissant les pores crée une surface fermée et lisse sur les objets en polystyrène, comme un moyen optimal préparation pour la couche de finition suivante.

Propriétés

- Spécialement pour polystyrène
- Remplit les pores
- Crée une surface lisse
- Excellente adhérence
- Application facile
- Très économique
- Séchage rapide

Composition

Résines de vernis spéciales

Coloris

beige

Supports

Polystyrène, Styrodur

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Distance de pulvérisation



15 cm - 25 cm

Application

avec 2 - 3 couches croisées: 40 - 50 µm

Conditions d'utilisation

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Séchage



sec au poussière: après env. 20 min.

sec au toucher: après env. 60 min.

entièrement séché: après env. 12 heures

Recouvrable

Structure de la peinture:

1. Belton basic apprêt pour polystyrène
2. Couche de finition / spray de laque belton (teinte)

Peut être peint:

Après 3 heures avec toutes les laques belton (même le vernis transparent) avec lui-même à tout moment.

Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Stabilité au stockage



10 ans

La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.

Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchêts

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.