

# Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Allemagne  
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## Auto-K Special Spray de jante argent cristal 150 ml Art. Nr. 33037



### Informations produit

#### Description / utilisation

La peinture combinée nitro résistante à l'abrasion avec une opacité particulièrement élevée est résistante, résistante en permanence aux lavages de voiture et offre la jante protection longue durée contre les éclats de pierre et le sel de voirie.

Avec les sprays pour jantes Auto-K, les jantes peuvent être laissées sans embellir une grande dépense de temps et contre protéger contre la corrosion. Surtout pour se protéger adapté aux jantes en aluminium.

#### Propriétés

- Pouvoir couvrant particulièrement élevé
- Résistant au sel de déneigement, aux éclats de pierre, etc.
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux lave-autos

#### Composition

Résines de combinaison nitro

#### Coloris

argent cristal

#### Taux de VOC (EU)


86,62

### Supports

Jantes en métal, jantes en aluminium  
(nettoyé, exempt de poussière et de graisse)


## Application

### Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

### Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

### Distance de pulvérisation




15 - 25 cm,  
Tenez la boîte aussi droite que possible.

### Application




2 cloîtres: env. 50 - 60 µm  
Traverser signifie pulvériser sur une première horizontale puis une couche verticale.

### Désolvatation




Temps de désolvatation intermédiaire env. 2 - 3 min entre passages de pulvérisation.

### Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.  
Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

### Séchage




hors poussières: 10 - 15 min  
sec au toucher: 2 - 3 heures  
très sec: 12 heures

### Traitement ultérieur

#### Peinture:

1. Auto-K Primaire anti-corrosion
  2. Auto-K Apprêt de remplissage ou Auto-K Mastic en aérosol
  3. Auto-K Vaporisateur de jante
- Recouvrable sur lui-même, à tout moment.  
Avec couche transparente à tout moment.

### Après usage




Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve, pour éviter le grippage de la valve de pulvérisation.

## Conditions de stockage

### Remarques importantes

Vaporisez du spray pour jantes sur la jante nettoyée.  
En général, ne peignez pas sur des peintures à base de résines synthétiques, car la peinture pourrait remonter.

### Stabilité au stockage



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

### Traitement des déchets



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

### Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.