

# Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Allemagne  
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## Auto-K Basic Vernis transparent 2 couches brillant 150 ml Art. Nr. 33066



### Informations produit

#### Description / utilisation

Le vernis transparent 2 couches Auto-K est spécialement conçu pour aux peintures de base 2 couches du Spray-Set Auto-K est adaptée à la gamme de produits.

Pour augmenter la brillance et la résistance aux intempéries, les couches de finition peuvent être recouvertes.

#### Propriétés

- Séchage rapide
- Brillant
- Très économique
- Bonne résistance aux produits chimiques

#### Composition

Résines acryliques

#### Coloris

transparent

#### Finition

brillant

#### Taux de VOC (EU)

87,18

### Supports

Tôles peintes, métaux  
(nettoyés, exempts de poussière et de graisse)


## Application

### Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

### Secouer



Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

### Distance de pulvérisation



15 - 25 cm,  
Tenez la boîte aussi droite que possible.

### Application




Pour 2 passages croisés: env. 30 - 40 µm

Commencez à pulvériser en dehors de la surface à peindre et appliquez uniformément en appliquez plusieurs couches fines en effectuant des mouvements croisés.


On entend par "passage en croix" la pulvérisation d'une couche horizontale puis d'une couche d'une couche verticale.

### Désolvatation



Temps de désolvatation intermédiaire env. 2 - 3 min entre passages de pulvérisation.


### Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.

Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

### Séchage



hors poussières: 5 - 10 min

sec au toucher: 30 - 40 min

très sec: après 24 heures

### Traitement ultérieur

#### Peinture métal / tôle:


1. Auto-K apprêt anti-corrosion
2. Auto-K apprêt de remplissage / d'adhérence
3. Auto-K peinture de base 2 couche
4. Auto-K vernis transparent 2 couche

#### Après le séchage:

Peut être recouvert par lui-même et par toutes les peintures à tout moment.

En règle générale, ne pas recouvrir les vernis à base de résine synthétique, car le vernis peut éventuellement se soulever.

#### **Après usage**




Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve, pour éviter le grippage de la valve de pulvérisation.

### **Conditions de stockage**

#### **Remarques importantes**

Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes en résine synthétique, car la peinture peut remonter.

#### **Stabilité au stockage**



La aérosol est debout, sèche et protégée des influences chimiques et mécaniques être stocké et transporté entre 15 et 25° C. Les consignes de sécurité sur le bidon ainsi que toutes dispositions légales du lieu de stockage suivre.

#### **Traitement des déchets**



Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

#### **Remarque**

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.