

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® free
AQUAradiator Laque de radiateur 400 ml
RAL 9016 blanc trafic brillant satin
No. d'art 332610



Informations produit

Description / utilisation

Peinture en spray à base d'eau pour une peinture au pistolet de haute qualité.

Pour l'embellissement de la couleur et le vernissage de réparation des radiateurs, des chauffe-serviettes, Conduites d'eau chaude, appareils thermiques, etc.

Grâce à la peinture en spray, particulièrement utile pour les Radiateurs à ailettes. Le démontage et le transport du radiateur peuvent être évités dans de nombreux cas.

Propriétés

- A base d'eau et sans odeur
- Pratiquement sans solvants (< 1% dans la peinture)
- Très bon écoulement
- Résistance à la température jusqu'à 80°C
- Haute résistance au jaunissement
- Haut pouvoir couvrant et rendement élevé
- Protection longue durée et embellissement des couleurs

Composition

Dispersion polyuréthane à base d'eau

Supports

Métaux ferreux, acier galvanisé, aluminium, céramique ou métaux non ferreux (NE).

Vérifier sur les anciennes peintures, car il peut y avoir des problèmes de surface.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Sécurité de pulvérisation




Retirez la sécurité de pulvérisation en enlevant d'abord la tête de pulvérisation. Passez un tournevis entre la languette et le circlip. Faites levier avec un mouvement vers le bas pour retirer le fusible en douceur. Ne jetez pas la sécurité de pulvérisation. Une fois le travail de peinture terminé, celui-ci peut être réutilisée comme sécurité de pulvérisation.

Secouer




Remettez l'une des deux têtes de pulvérisation en place avec un léger mouvement de rotation sur l'aérosol. Secouez soigneusement la boîte pendant 1 min. pour que le vernis se répartisse uniformément.

Test produit



Avant de peindre l'objet proprement dit, testez la compatibilité du spray sur un objet test. Après la pulvérisation d'essai, essuyer les éventuelles traces de peinture sur la tête du pulvérisation.


Distance de pulvérisation



10 - 20 cm

Tenez la boîte verticalement.

Application



Commencer à l'extérieur de l'objet pour éviter un éviter les surcouches.

Prépeindre une fine couche de peinture.


Après env. 5 - 10 min. en couches fines appliquer le vernis final. Éviter les brèves pulvérisations! Entre les pulvérisations, nettoyer la tête de pulvérisation un chiffon propre et humide.

Conditions d'utilisation



La température de travail idéale se situe entre 15 et 25°C. L'humidité relative de l'air doit être < 60%. Éviter l'exposition directe au soleil et les courants d'air. La surface à peindre doit être propre, sèche et être exempte de graisse. Poncer les supports.

Séchage



sec en poussière: après env. 60 min.

sec au toucher: après env. 3 heures

montage fiable: après env. 24 heures

Peut être recouvert par lui-même en 1 heure ou après 3 jours.

Recouvrable


Supports comme par ex.:

Les métaux ferreux, acier galvanisé, aluminium et les métaux non ferreux peuvent être peints directement avec la peinture pour radiateurs belton free AQUAradiator.

Structure de la peinture:

1. belton free AQUAradiator laque de radiateurs

Après usage



Une fois le travail de peinture terminé, nettoyer la tête de pulvérisation sous l'eau. Pour le stockage, retirez d'abord la tête de pulvérisation, remettez la sécurité de pulvérisation en place et replacez la tête de pulvérisation.

Conditions de stockage

Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Lors de longues interruption, la peinture doit être enlevée de tête de pulvérisation avec un chiffon humide, pour éviter le collage de la tête de pulvérisation.

Pour les systèmes de peinture à base d'eau, il faut:

La surface qui semble d'abord un peu ondulée à l'état


humide (dans les premières secondes) se lisse en séchant pour donner une surface de peinture uniforme, lisse et impeccable. Veuillez noter qu'en cas de pulvérisation d'essai de la peinture sur un même endroit, il peut se produire une surcouche et une légère formation de mousse peuvent se produire. Ceci est PAS de défaut du produit!

En règle générale, on obtient tout de même une surface. Comme pour toutes les peintures à l'eau, belton free les temps de séchage dépendent fortement de la température ambiante et surtout de l'humidité relative de l'air.

Une humidité de l'air supérieure à 60% entraîne un temps de séchage nettement plus long.

L'apport d'air chaud permet de réduire les temps de séchage peuvent être raccourcis.

Stabilité au stockage



5 ans

La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C et une humidité relative de l'air ne dépassant pas 60 %. Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant l'utilisation, il convient de lire les consignes de sécurité sur l'étiquette de l'aérosol et de respecter.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.