

The United States of America:
Peter Kwasny Inc.
62-64 Enter Lane,
Islandia, NY 11749

Distributed in

Canada by
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
2275 Lakeshore Blvd. West, Suite 530
Toronto, ON. M8V 3Y3

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®
1K Promotor de adhesión plástico
297 g NET WT. 10.5 oz
Art. Nr. 3680009



Producto

Descripción/ Propósito

Promotor de adherencia ideal para recubrimientos posteriores en la mayoría de los plásticos

Propiedades

- Una pulverización ligera, delgada e incluso uniforme.
- Excelentes propiedades de adhesión.
- Se seca muy rápido.
- Máxima flexibilidad
- Máximo rendimiento
- Incoloro, con pigmentos plateados.
- Se puede recubrir con cualquier relleno convencional y con cualquier acabado;p. ej. Relleno acrílico SprayMax® 1K, 2K Imprimador rellenedor, colores plásticos, capas base, acabados 2K.

Base de Material

Polioléfinas cloradas

Color

Tono plateado claro

Contenido de Sólidos

5 % del peso

EPA Categoría de Recubrimiento

Promotores de adherencia de poliolefinas
Límite PAP 2.5

CARB Regla de Categoría de Recubrimiento en Aerosol

Promotores de adherencia de poliolefinas
Límite PAP 2.5

Superficie

PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, espuma flexible PUR, Plásticos UP-GF (limpios y lijados).

El área dañada debe estar seca y libre de grasa y polvo, y se debe eliminar todo el óxido. La superficie debe estar libre de cualquier agente de separación. Se recomienda templar la superficie.


Aplicación

Medidas de protección




Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)
Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir




Sacudir nuevamente a fondo por 2 minutos, hasta escuchar las bolas de mezclar dentro del bote.

Pulverizar para probar




Despues de sacudir el bote a fondo for 2 minutos, Prueba de compatibility con la superficie.

Distancia de pulverización



6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización




Espesor de la película seca 0.04 - 0.08 micrones (1 - 2 µm) 1 capa de aerosol ligera.

Condición de procesamiento




Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 50 %

Cobertura




aprox. 64 - 86 pies cuadrados (6 - 8 m²) /aerosol con un espesor de película seca aprox. de 0.08 micrones (2 μm)

Secado



Se puede recubrir con todos los rellenos y acabados convencionales después de 10 minutos de secado al aire.


Terminar



Después de pintar, voltear el bote y rociar hasta que la válvula quede libre de residuo.

Observaciones adicionales

Vida útil



60 Meses
El periodo de uso se refiere a un bote no usado que puede ser almacenado a temperatura de 60° F - 77° F / centigrados. 15 - 25° C y en humedad relativa a menos de 60%.

El bote debe ser almacenado y transportado en posición vertical y en lugar seco en el cual este protegido contra químicos e influencia mecánica. La información de seguridad en el bote y toda disposición legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición



El bote se debe desechar completamente vacío y en un sistema de reciclaje. Los botes con material seco y duro se deben desechar de forma especial.

Nota

Solamente para uso profesional.
Identificación, ver ficha de datos de seguridad

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información específica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protegidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.