

The United States of America:
Peter Kwasny Inc.
62-64 Enter Lane,
Islandia, NY 11749

Distributed in

Canada by
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
2275 Lakeshore Blvd. West, Suite 530
Toronto, ON. M8V 3Y3

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®
1K Pintura de textura negro
384 g NET WT. 13.5 oz
Art. Nr. 3680224



Producto

Descripción/ Propósito

Producto especial para imitación de superficies texturizadas de plástico para automóviles, en particular para parachoques de plástico, tiras embellecedoras y diversas piezas de plástico.

Propiedades

- Se pueden lograr diferentes tipos de texturas
- Fácil de usar
- Se seca muy rápido
- Se puede aplicar una capa superior con todos los sistemas de capa de base 1K a base de solventes y a base de agua, y de capa superior 2K

Base de Material

Combinación de agua y resinas solventes.

Color

Negro

Contenido de Sólidos

50,6 % del peso de la pintura diluida

EPA Categoría de Recubrimiento

Productos ABT para embellecedores y parachoques de automóviles PWR Limit 1.75

CARB Regla de Categoría de Recubrimiento en Aerosol

Productos ABT para embellecedores y parachoques de automóviles PWR Limit 1.70

Superficie

Polipropileno (PP/EPDM), cloruro de polivinilo (PVC), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y otros plásticos. (limpias y lijadas)

En caso de duda, la compatibilidad de la pintura del sustrato respectivo debe probarse previamente y, de ser necesario, se debe elegir un tratamiento previo adecuado con un promotor de adherencia para plásticos SprayMax 3680009.

Lije las superficies si es necesario y límpielas muy bien con el disolvente limpiador SprayMax 1K 3680090. Verifique primero la compatibilidad y la adhesión en un área discreta.

Aplicación


Medidas de protección



Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)


Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir




Sacudir nuevamente a fondo por 2 minutos, hasta escuchar las bolas de mezclar dentro del bote.

Boquilla ajustable




Fijar la boquilla variable a la talla o forma del area dañado.

Pulverizar para probar



Despues de sacudir el bote a fondo for 2 minutos, Prueba de compatibility con la superficie.


Distancia de pulverización



6 - 8 inches / 15 - 20 cm


Según la textura deseada, la distancia y velocidad de pulverización debe variar.

Pases de pulverización



Espesor de la película seca 1.2 - 1.6 mil (30 - 40 μ m) (aproximadamente 2 -3 aplicaciones de aerosol)

Tiempo de apagado




Inflamación entre capas: aprox. 5 - 10 min entre cada capa de aerosol

Condición de procesamiento




Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 50 %

Cobertura



aprox. 5.4 - 8 pies cuadrados (0.5 m² - 0.75m²) / aerosol con un espesor de película seca aprox. de 1.2 - 1.6 micrones (30 - 40 μm)

Secado



Secado no adherente del polvo: 15 min

Secado al tacto: 30 - 40 min

Listo para pulir: 24 horas

Los valores indicados se refieren a las condiciones de procesamiento mencionadas anteriormente.

El nivel de sequedad se determina según DIN 53150.




IR Posible secar.

Respetar el manual técnico.

Continuar/seguir

Se puede aplicar una capa superior con esta misma después de 15 minutos y con todos los sistemas de capa de base 1K a base de solventes y a base de agua, y de capa superior 2K.

Terminar




Después de pintar, voltear el bote y rociar hasta que la válvula quede libre de residuo.

Observaciones adicionales

Información importante

No apto para piezas de plástico hechas de polietileno. No lo aplique sobre superficies recubiertas con pinturas de resina sintética, ya que esto podría levantarse y causar ondulaciones en la pintura que se encuentra debajo.

Vida útil



60 Meses

El periodo de uso se refiere a un bote no usado que puede ser almacenado a temperatura de 60° F - 77° F / centígrados. 15 - 25° C y en humedad relativa a menos de 60%.

El bote debe ser almacenado y transportado en posición vertical y en lugar seco en el cual este protegido contra químicos e influencia mecánica. La información de seguridad en el bote y toda disposición legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición



El bote se debe desechar completamente vacío y en un sistema de reciclaje. Los botes con material seco y duro se deben desechar de forma especial.

Nota

Solamente para uso profesional.

Identificación, ver ficha de datos de seguridad

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información específica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protegidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.