Technisches Merkblatt



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96 74831 Gundelsheim / Deutschland Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80 www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax® 2K Rapid-Grundierfüller 400 ml Art. Nr. 680031



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Universelle, schnell trocknende 2 Komponenten Grundierung für hochwertige Reparaturlackierungen.

Eigenschaften

- · Isocyanatfrei und lösemittelbeständig
- · Schnelle Trocknung,
- Sehr gute Schleifbarkeit, nass und trocken bei 20° C
- Hohes Füllvermögen
- Hervorragende Haftung, auch auf blankem Blech und verzinkten Untergründen sowie geschliffenen Altlackierungen
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen

Materialbasis

Zweikomponenten-Acrylatharze

Härter: isocyanatfrei

Farbton

Grau

VOC-Wert (EU)

628 g/l

<u>Untergrund</u>

Stahl (gereinigt und geschliffen)

Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, bandverzinkt und galvanisch verzinkt gereinigt und geschliffen)
Weichaluminium (gereinigt und geschliffen)



Diverse Kunststoffe (gereinigt und geschliffen).
Hier zuvor an einer unauffälligen Stelle auf
Verträglichkeit und Haftung prüfen. Ggf. mit einem
geeigneten Kunststoffhaftvermittler vorgrundieren.
Polyester Untergründe (gereinigt und geschliffen)
Alt- bzw Werkslackierung (gereinigt und geschliffen)
Die Schadstelle muß fett-, staubfrei und trocken
sowie vollständig entrostet sein.

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.

(Atemschutzmaske / Handschuhe / Schutzbrille)

Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln



Dose vor dem Auslösen 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln angerechnet.

Auslöser Aufsetzen



Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und Druckknopf auf den Stift im Dosenboden aufsetzen.

Auslösen



Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.

Schütteln



Dose 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln angerechnet.

Variator



Variablen Sprühkopf auf Schadensgröße und Schadenslage einstellen.

Probesprühen-Farbtonprüfen



Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen,
- Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie
Farbton prüfen.

Spritzabstand



15 cm - 20 cm



Spritzgänge



2 - 3 Spritzgänge ca. 33 µm

Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit: ca 5 - 10 min zwischen den Spritzgängen.

Überlackierbar: 20 min. / 20° C

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %.

Verbrauch-Ergiebigkeit



ca. 0.5 - 0.75 m 2 bei ca. 30 - 50 μm Trockenfilmschichtdicke

Trocknung



Schleifbar: 30 min. bei 20° C, 15 min bei 60° C Die angegebenen Werte beziehen sich auf die o.g. Verarbeitungsbedingungen. Die Bestimmung der Trockengrade erfolgte nach DIN 53150.



IR: 16 min.
Gerätebeschreibung beachten.

Weiterverarbeitung

Nach ca. 20 min Lufttrocknung nass-in-nass mit allen gängigen 1K und 2K Decklack-Systemen überlackierbar.



Nassschliff mit P 800



Trockenschliff mit Excenter und P 400

Verarbeitungszeit



24 h bei 20° C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von ca. 40 - 50 %. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, eine niedrigere Temperaturen zu einer längeren Topfzeit.



Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise



Dose nicht mechanisch beanspruchen.

Lagerstabilität



36 Monate (nicht ausgelöst)

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %. Die Dose ist aufrechtstehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.