

Fiche Technique



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®
1K Apprêt E-Coat Tan
400 ml
No. d'art 680235



Informations produit

Description / utilisation

Les apprêts SprayMax® E-Coat s'appliquent directement sur le métal et reproduisent les couleurs et la brillance du manufacturier. Les apprêts SprayMax® E-Coat offrent une excellente protection contre la corrosion.

Restauration parfaite de l'aspect original de la peinture Aspect d'une peinture d'usine.

Utilisable par exemple pour le plancher du véhicule, le compartiment moteur, la zone du coffre et les parties intérieures de la carrosserie.

Propriétés

- Excellente protection anticorrosion
- Excellente correspondance de couleur et de brillance avec les peintures d'usine OEM
- S'applique directement sur l'acier et l'aluminium
- Bonne couverture
- Offert en 6 couleurs "OEM" populaires
- Compatible avec la plupart des peintures de base pour véhicules

Composition

Résines spéciaux

Coloris

Bronzer

Finition

brillant soyeux

Taux de COV (UE)

669 g/l

Supports

Métal, acier (nettoyé et poncé)

Aluminium (nettoyé et poncé)

Peinture par immersion cathodique
(nettoyé et poncé).

Surfaces apprêtées, remplies et anciennes
peintures bien conservées ou peintures d'usine
(nettoyés et poncés).

La partie abîmée doit être exempte de traces de
graisse, de poussières, sèche et complètement
décapée.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle.
(masque de protection / gants / lunettes de
protection). Pour plus de détails, se reporter à la
fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter
du bruit clair des billes mélangeuse.

Test produit




Après avoir secoué la boîte, faire un essai de
pulvérisation,
- Vérifier la compatibilité avec le support et la teinte.

Distance de pulvérisation




15 cm - 20 cm

Application




1 - 2 applications env. 30 - 45 µm

Désolvatation




Temps de séchage:
env. 5 - 10 min. entre l'application des couches.

Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C et en
présence d'un taux humidité de l'air compris entre
40 à 60 %.

Pouvoir couvrant



env. 0.5 m²) / aerosol à env. 30 - 45 µm épaisseur de film sec

Séchage



Sec au poussières: 15 min

Sec au toucher: env. 45 min

prêt pour le montage: après 24 h

peut être recouvert: après 24 h à température ambiante ou 30 min à 60° C


Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.

Recouvrable

ponceable:

après 12 heures à température ambiante ou 1 h à 60° C avec du papier abrasif P 600 - P 800

Après usage



Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.


Conditions de stockage

Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Stabilité au stockage



10 ans

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Les aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.