

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax® 2K Rapid-Grundierfüller 250 ml Art. Nr. 684031



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Universelle, schnell trocknende 2 Komponenten Grundierung für hochwertige Reparaturlackierungen.

Eigenschaften

- Isocyanatfrei und lösemittelbeständig
- Schnelle Trocknung,
- Sehr gute Schleifbarkeit, nass und trocken bei 20°C
- Hohes Füllvermögen
- Hervorragende Haftung, auch auf blankem Blech und verzinkten Untergründen sowie geschliffenen Altlackierungen
- Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen

Materialbasis

Zweikomponenten-Acrylatharze

Farbton

Härter: isocyanatfrei

VOC-Wert (EU)

Grau

628 g/l

Untergrund

Stahl (gereinigt und geschliffen)

Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, bandverzinkt und galvanisch verzinkt gereinigt und geschliffen)

Weichaluminium (gereinigt und geschliffen)

Diverse Kunststoffe (gereinigt und geschliffen).
 Hier zuvor an einer unauffälligen Stelle auf
 Verträglichkeit und Haftung prüfen ggf. mit einem
 geeigneten Kunststoffhaftvermittler vorgrundieren.
 Polyester Untergründe (gereinigt und geschliffen)
 Alt- bzw Werkslackierung (gereinigt und geschliffen)

Die Schadstelle muß fett-, staubfrei und trocken
 sowie vollständig entrostet sein.


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 (Atemschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille)
 Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose vor dem Auslösen 2 Minuten gründlich
 schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln
 an gerechnet.

Auslöser Aufsetzen




Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose
 um 180° drehen und Druckknopf auf den Stift im
 Dosenboden aufsetzen.

Auslösen




Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund
 stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis
 zum Anschlag drücken.

Schütteln




Dose nach dem Auslösen erneut 2 Minuten gründlich
 schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln
 an gerechnet.

Variator




Variablen Sprühkopf auf Schadensgröße und
 Schadenslage einstellen.

Probesprühen-Farbtonprüfen




Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen,
 - Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie
 Farbton prüfen.

Spritzabstand




15 cm - 20 cm

Spritzgänge



Trockenfilmschichtdicke 60 - 80 μm
(ca. 2 - 3 Spritzgänge)

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit: ca 5 - 10 min zwischen den Spritzgängen.

Verarbeitungsbedingungen




Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 50 %.

Verbrauch-Ergiebigkeit



ca. 0,5 - 0,75 m² bei ca. 30 - 50 μm
Trockenfilmschichtdicke

Trocknung



Überlackierbar:

nach ca. 20 min Lufttrocknung nass-in-nass

Schleifbar:

1 Stunde bei 20° C, 30 min bei 60° C

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die o.g. Verarbeitungsbedingungen. Die Bestimmung der Trockengrade erfolgte nach DIN 53150.



IR-Trocknung möglich,
Gerätebeschreibung beachten.


Weiterverarbeitung

Nach ca. 20 min Lufttrocknung nass-in-nass mit allen gängigen 1K und 2K Decklack-Systemen überlackierbar.




Nassschliff mit P 800

Verarbeitungszeit




Trockenschliff mit Excenter und P 400



24 h bei 20° C Raumtemperatur und einer relative Luftfeuchte von ca. 40 - 50%. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, niedrigere Temperaturen zu einer längeren Topfzeit.


Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Ergänzende Hinweise

Lagerstabilität



36 Monate (nicht ausgelöst)

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Nur zur Benutzung durch den Fachmann.
Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.