

Fiche Technique



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®
2K Apprêt Époxy Rapide gris
250 ml
Art. Nr. 684265



Informations produit

Description / utilisation

Apprêt Époxy Rapide 2K à usage universel convient à tous supports, comme par ex. les pièces en métal, en métal non ferreux, en acier galvanisé ou en aluminium anodisé.

Propriétés

- Excellentes propriétés anticorrosion et d'adhérence, même sur les supports les plus difficiles, comme par ex. l'aluminium
- Séchage accéléré
- Isolant parfait, en particulier contre l'humidité
- Peut être recouvert par tout type de peinture après
- Application de mastic polyester 2K possible

Composition

Résines époxy à deux composants

Coloris

Plus dur: amines

gris

Finition

mate

Taux de COV (UE)

env. 640 g/l

Supports

Acier (nettoyé et poncé)

Acier galvanisé (galvanisé à chaud, feuillard

galvanisé et électro-galvanisé, nettoyé et poncé)

Aluminium, aluminium doux, aluminium anodisé (nettoyé et poncé)

Matériaux à base de PRV (nettoyés et poncés)
 Surfaces de polyester (nettoyés et poncés).
 Peinture par immersion cathodique
 (nettoyés et poncés).
 Peinture industrielle ou ancienne
 (nettoyés et poncés).
 La partie abîmée doit être exempte de traces de
 graisse, de poussières, sèche et complètement
 décapée. SprayMax 2K Apprêt Époxy Rapide peut
 être appliqué avant le scellement des joints pour
 terminer les travaux de carrosserie.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle.
 (masque de protection / gants / lunettes de
 protection). Pour plus de détails, se reporter à la
 fiche de données de sécurité.

Secouer




Après remplissage de l'aérosol et avant le
 déclenchement, bien agiter pendant 2 minutes
 à partir du bruit clair des billes de mélange.

Positionner le percuteur




Retirez le bouton de la boîte du capuchon et
 placez-le sur la tige au fond de la boîte. Placez
 l'aérosol à la verticale, le bouton vers le bas, une
 surface horizontale solide.

Déclencher




Pousser avec la paume de la l'aérosol vers le bas
 de manière régulière. Faires attention au bruit de
 craquement. N'appuyer qu'une seule fois.

Secouer




Après avoir déclenché le durcisseur, la
 aérosol bien agiter à nouveau pendant 2 minutes,
 à partir du bruit clair des billes de mélange.

Variator




Régler le diffuseur en fonction de la taille de la
 partie abîmée et de son emplacement.

Test produit




Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation




15 cm - 20 cm

Application




2 - 3 application par env. 25 µm.

Désolvatation




Temps de séchage env. 5 - 10 minutes entre l'application des couches.

Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

Pouvoir couvrant



env. 0,5 m² à 40 µm
Épaisseur de film sec

Séchage



Ponçage possible: 11 h à 20° C, 60 minutes à 60° C

Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus et à une épaisseur de couche sèche de 40 µm. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.



IR: 25 min.
Épaisseur de couche avec séchage IR 30 - 40 µm,
Lire le mode d'emploi de l'appareil.

Recouvrable

Peut être recouvert après env. 20 min. avec toutes les laques de finition 1K et 2K disponibles dans le commerce.


REMARQUE:

Si le primaire 2K Apprêt Époxy Rapide est repeint après plus d'un jour, il doit d'abord être poncé.


Pour les Produits 2K:

Avant de retoucher avec la spatule 2K et la spatule de pulvérisation 2K, un temps de séchage de 11 heures à température ambiante ou de 60 min. à 60° C doit être respecté.

Durée de vie en pot




Ponçage léger à sec avec du P 400 - P 600



8 heures et 20° C à une température ambiante de 20° C et une humidité relative de 40 à 50%.

Le délai de traitement dépend de la température ambiante. Des températures plus élevées conduisent à des températures plus courtes et plus basses à une durée de vie en pot plus longue.

Après usage



Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage


Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Ne pas appliquer sur des apprêts acides.

Stabilité au stockage



36 mois (catalyse non déclenchée)

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Les aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.