



# TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Deutschland  
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## Auto-K Basic

### Rostumwandler - flüssig

250 ml

Art. Nr. 745041



## Produktdaten

### Beschreibung / Verwendungszweck

Rostumwandler und Epoxy-Grundierung in Einem.  
Für eine effektive Rostumwandlung und gleichzeitige Grundierung auf metallischen Untergründen.  
Anwendung im Bereich Auto, Heimwerken, Handwerk und Industrie. Den transparenten Wirkstoff einfach direkt auf den Rost sprühen. Rost wird in eine schwarz-graue Schutzschicht umgewandelt, die nach der Trocknung mit 1K Decklacken überlackiert werden kann.  
Als 400 ml Lackspray und 250 ml flüssig erhältlich.  
Den Auto-K Rostumwandler einfach aufsprühen (Art.Nr. 233063).  
Die flüssige Emulsion (Art.Nr. 745041) mit Pinsel oder Rolle auftragen.

### Eigenschaften

- Rostumwandler und Grundierung
- Hoher Wirkungsgrad
- Effektive Rostsanierung
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Ideal für Fahrzeuge, Heimwerken, Handwerk und Industrie
- Überlackierbar mit 1K Decklacken (Farbton)

### Materialbasis

Spezialharze

### Farbton

transparent

### VOC-Wert (EU)

94,6

## Untergrund

Eisen, Eisenmetalle, Bleche, Stahl, Stahlbleche  
(vorher losen Rost entfernen)

## Verarbeitung


### Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
(Handschuhe/Schutzbrille)


Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Schütteln



Dose 2 Minuten gründlich schütteln


### Spritzabstand



10 cm - 20 cm,


Dose möglichst senkrecht halten.

### Spritzgänge



Bei 3 - 4 Spritzgängen in dünnen Schichten:  
ca. 10 - 12 µm


### Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

### Trocknung



durchgetrocknet: ca. 12 - 24 Std.

überlackierbar: nach 24 Std.

### Lackieraufbau

#### Lackieraufbau:

1. Auto-K Basic Rostumwandler-Spray oder  
Rostumwandler flüssig

2. 1K Decklack (Farbton).


Unsere Empfehlung Auto-K Auto-Lackspray.

3. Auto-K Schutz-Klarlack (optional)

Überlackierbar mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt.

Mit 1K Decklack (Farbton) nach 24 Std. Trocknung.

### Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose  
umdrehen und Ventil leersprühen, um ein  
Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.


## Ergänzende Hinweise

### **Wichtige Hinweise**

Vor dem Arbeitsbeginn sind die Oberflächen bzw. Lackierobjekte entsprechend zu reinigen und zu entfetten. Losen Rost entfernen.

Nicht auf kunsthartzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

### **Lagerstabilität**



Die Dose ist aufrechtstehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

### **Entsorgung**



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

### **Anmerkung**

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.