

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K préparation peinture

Mastic combi

200 g

No. d'art 745507



Informations produit

Description / utilisation

Très bien pour lisser les petites inégalités et pour fermer les pores dans les couches de mastic polyester. Facile à appliquer et à poncer.
Le mastic de combi sert de dernière couche avant la peinture.

Propriétés

- Lissage des inégalités pour une surface non poreuse surface
- Utilisation universelle sur presque toutes les surfaces, comme acier, tôles galvanisées, bois, pierre naturelle, céramique, matières plastiques, etc.
- S'applique facilement et sans porosité
- Bonne aptitude au ponçage
- Bonne adhérence

Composition

Combinaison de nitrocellulose et de résine synthétique

Supports

Acier, tôles galvanisées et galvanisées à chaud, fer.
(Dérrouiller et poncer soigneusement la zone endommagée)
Bois, pierre naturelle, céramique, béton et de nombreuses matières plastiques courantes.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.
Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

Séchage



ponçable après: env. 2 - 3 heures (à 20° C)

Traitement

Déroutiller soigneusement la zone endommagée et la poncer.

Traiter d'abord la zone endommagée avec l'apprêt anti-corrosion Auto-K, réf. 233071 / 233058.

Laisser sécher 30 min.

Éventuellement, réparer les bosses avec la spatule à 2 composants Auto-K réf. 745035.

Le mastic combiné Auto-K permet maintenant d'éliminer les pores et les traces de ponçage restants.

Appliquer le mastic en couche fine et régulière et laisser sécher 2 à 3 heures. Ensuite, poncer pour lisser, si nécessaire, répéter l'opération.

Le mastic combiné sert de dernière couche avant le vernissage.




Après séchage, peut être poncé humide ou sec

Après usage

Prière d'utiliser les outils utilisés (lame de spatule, godet de mélange) immédiatement après la fin des travaux nettoyer (p.ex. avec l'acétone / diluant pour nitro).

Conditions de stockage

Stabilité au stockage



Conserver le mastic combi à env. 20° C dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit approprié et au sec.

Traitement des déchets



La boîte et le tube contenant le matériau durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant l'utilisation, il faut toujours lire attentivement et respecter les consignes de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.