

Fiche Technique

2K Fill IN 250 ml pour les laques de finition Glasurit 2K

Série 58/68 AD68-36KW-0290

No. d'art 958510

Informations produit

Description / utilisation

Pré-rempli avec de gaz propulseur, de solvant et de durcisseur Aérosol à 2 composants pour un remplissage unique ou ultérieur avec des appareils de remplissage adéquats.

Pour les laques de finition à 2 composants à base de solvants. Idéal pour:

Laques de finition Glasurit 2K Série 58/68

Remplissage de l'aérosol:

Retirer la tête du pulvérisateur en la tournant légèrement et remplir de 50 ml de peinture non diluée à l'aide de l'appareil de remplissage prévu à cet effet.

Nous recommandons de tamiser la peinture avant remplir de la verser. Les instructions d'utilisation du fabricant de l'appareil doivent être respectées.

Après le remplissage, remettre la tête de pulvérisation en place avec un léger mouvement de rotation. Cela permet de nettoyer la vanne et la colonne montante et d'en garantir le bon fonctionnement. Remettre le bouchon en place et indiquer le code couleur et la noter la quantité de remplissage sur la boîte.

Volume de remplissage: 50 ml

Komposition

Système polyuréthane à deux composants composé d'un base de couleur et d'un durcisseur

Supports

Les surfaces apprêtées recouvertes d'une couche de fond et les vernis d'usine ou anciens bien conservés (nettoyés et poncés).

La partie abîmée doit être exempte de traces de graisse, de poussières, sèche et complètement décapée.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Après remplissage de l'aérosol et avant le déclenchement, bien agiter pendant 2 minutes à partir du bruit clair des billes de mélange.

Positionner le percuteur




Retirez le bouton de la boîte du capuchon et placez-le sur la tige au fond de la boîte. Placez l'aérosol à la verticale, le bouton vers le bas, une surface horizontale solide.

Déclencher




Pousser avec la paume de la main l'aérosol vers le bas de manière régulière. Faire attention au bruit de craquement. N'appuyer qu'une seule fois.

Secouer




Après avoir déclenché le durcisseur, l'aérosol bien agiter à nouveau pendant 2 minutes, à partir du bruit clair des billes de mélange.

Test produit




Faire un test de pulvérisation et vérifier la teinte et la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation



15 cm - 25 cm


Application



env. 2 applications


Épaisseur après séchage: 40 - 60 μm

Désolvatation




Temps de séchage: env. 2 - 3 minutes entre l'application des couches.

Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

Séchage



Respecter les instructions du fabricant de la peinture.

Durée de vie en pot




env. 8 heures à une température ambiante de 20° C

La durée de vie en pot dépend de la température ambiante. Des températures plus élevées impliquent une durée de vie en pot plus courte.

Après l'activation, une réaction chimique se produit dans la boîte.

Afin de garantir une qualité irréprochable, le produit ne doit plus être utilisé une fois le temps de traitement écoulé.

Après usage



Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes




Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Ne pas laisser l'aérosol sans tête de pulvérisation pendant une période prolongée.

Il est possible que diffuseur ne puisse pas être remis en place.

Stabilité au stockage



24 Mois (Aérosol Pré gazez non rempli de peinture, catalyse non déclenchée)

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol neuf entreposé correctement 15 - 25° C en présence d'une humidité relative de l'air inférieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les données de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Les aérosols vides doivent être éliminés dans les déchets recyclables. Les aérosols contenant du produit durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.